

UNICO PAREDE®

Pintura impermeabilizante elastomérica acrílica de base aquosa



Descrição Técnica do Produto

Selador, impermeabilizante e acabamento elastomérico, monocomponente acrílico em base aquosa para superfícies verticais. Após aplicado apresenta elevada aderência, elasticidade e durabilidade, protegendo a superfície contra batidas de chuva.

Campos de aplicação

- Muros, paredes e fachadas sujeitas a batida de chuva.
- Pode ser aplicado sobre concreto, reboco, fibrocimento e massa acrílica.

Características e Vantagens

- Torna a superfície tratada impermeável contra batidas de chuva, protegendo a estrutura da formação de umidade.
- Capacidade de selar, impermeabilizar e dar acabamento com um único produto.
- Alta flexibilidade, fabricado com resinas acrílicas naturalmente elastoméricas.
- Atua como acabamento final.
- Aplicação rápida e fácil, em apenas três demãos.
- Resistência a intempéries e raios ultravioletas, conferindo durabilidade à exposição ao sol e chuva.
- Ótima aderência sobre reboco e concreto.
- Produzido na cor branca, com a possibilidade de pigmentação líquida na cor desejada.
- Por ser elástico, acompanha a dilatação e retração devido a variação de temperatura, colmatando fissuras estáticas e microfissuras.
- Produto ecológico e sustentável, com baixo conteúdo de VOC.
- Não sofre amarelamento com o tempo por ação dos raios UV.
- Secagem rápida - Pronto em apenas 3 horas em condições de boa ventilação.

DADOS TÉCNICOS

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	VALOR	UNIDADE DE MEDIDA
Tipo de Produto	Monocomponente	
Acabamento	Fosco	
Peso Específico	1,2 (± 0,1)	Kg/L
Resíduo Seco em Peso	40,0 (± 2)	%
Secagem ao Tato (23°C 50% U.R.)	20	Minutos
Consumo por camada	200	g/m ²
Camadas prescritas	3	Camadas
Rendimento acabado*	Até 45 m ² / 18kg	
Viscosidade	> 8000	mPa . s
Potencial Hidrogeniônico	8,0 (± 1)	pH
Resistência à exposição ao intemperismo acelerado (300 horas)	Aprovado	
Validade	24	Meses

Aplicação - Preparação do Substrato

A superfície deverá estar totalmente limpa e seca, livre de quaisquer tipos de contaminação, partículas soltas, nata de cimento, óleos, graxas ou produtos que possam impedir a aderência normal do produto. As partes soltas devem ser removidas, raspadas ou escovadas.

UNICO PAREDE

Trincas e juntas devem ser tratadas previamente com ICOJOINT MS (selante de alta durabilidade compatível com pintura acrílica), conforme procedimento específico.

Para superfícies cimentícias novas ou recém rebocadas, aguardar a completa secagem e tempo de cura (28 dias). O reboco deve atender as recomendações da ABNT NBR 7200.

O preparo de superfície deve seguir os procedimentos da norma NBR 13.245.

Sobre pinturas antigas e degradadas, é necessário remover/raspar as partes soltas, e lixar toda a superfície, deixando-a isenta de brilho.

*O rendimento final depende das condições de regularização da superfície, podendo variar conforme método de aplicação, rugosidade, absorção,

Temperatura de aplicação superficial: Entre 5°C e 35°C.

Método de Aplicação

ÚNICO PAREDE deve ser misturado adequadamente até se obter sua completa homogeneização, e diluído na proporção recomendada.

O produto pode ser aplicado com pincel, brocha, rolo de lã de pelo curto ou equipamento airless.

Para diluição do produto, realizar manualmente ou utilizar misturadores de baixa rotação, evitando a formação de espuma.

Para uma mesma superfície deve-se assegurar de utilizar os mesmos lotes de produto para evitar diferenças de tonalidade entre demãos.

A pigmentação do produto pode ser realizada com corantes líquidos para tinta látex acrílica. Neste caso, deve ser adicionado em no máximo 2% sobre o peso total do produto.

Para superfícies cimentícias novas ou recém rebocadas, utilizar como fundo preparador o ÚNICO PAREDE diluído em até 20% com água limpa e consumo de 200g/m².

1ª demão: Após realizar a preparação de superfície, aplicar UNICO PAREDE diluído em até 10% com água limpa.

2ª e 3ª demãos: Uma vez completamente seca a primeira camada (mínimo 2 horas), aplicar as camadas sucessivas de UNICO PAREDE diluído em até 10% com água limpa. A secagem final leva no mínimo 12 horas.

Rendimento acabado (variável conforme as condições de superfície):

Até 45 m² (balde 18kg)

Até 25 m² (balde 10kg)

Até 9 m² (balde 3,6kg)

ÚNICO PAREDE pigmentado com 90g de corante líquido (0,5%) pode atingir rendimento acabado com cobertura de até 60m² por balde de 18kg.

Os consumos das camadas apresentam variações dependendo do tipo e da porosidade da superfície, das condições ambiente, dos equipamentos utilizados e do método de aplicação.

O correto preparo de superfície, diluição, homogeneização e aplicação são essenciais para garantir o bom desempenho do produto, tais como: cobertura, rendimento, nivelamento e espessura de filme seco.

Limpe todas as ferramentas com água imediatamente após a aplicação, o material seco só poderá ser removido mecanicamente.

Notas sobre o Produto

- Proteger da chuva e neblina por pelo menos 4 horas após a aplicação.
- O produto tem capacidade de colmatar fissuras estáticas com abertura de até 0,4mm (limite da norma ABNT NBR 6118).
- O produto não resiste a locais com umidade oriunda do substrato (ex: umidade de rodapé).

Disponibilidade

Cores	
	
Branco fosco	Outras sob encomenda

Embalagens	
18 Kg	
10 Kg	3,6 Kg

Condições de Estocagem

- O produto deve ser conservado em local seco, protegido dos raios solares e com as embalagens intactas. Após aberto e mantidas as mesmas condições de armazenagem o produto pode ser utilizado por todo seu prazo de validade.

Informações Legais

- Todas as informações e recomendações relacionadas com os produtos ICOBIT e suas respectivas aplicações são fornecidas de boa-fé, baseadas em testes de laboratório interno ou de terceiros e no conhecimento e experiência prévia com a utilização dos produtos sempre que devidamente armazenados, manuseados e aplicados em condições normais. Devido à imprevisibilidade dos diferentes processos e condições de aplicação do produto como temperatura ambiente, condições do substrato e da estrutura da edificação, interferências existentes e posteriores a aplicação do produto, nenhuma garantia a respeito da comercialização ou aptidão para um determinado fim em particular, nem qualquer responsabilidade decorrente de qualquer relacionamento legal, poderão ser inferidas desta informação, ou de quaisquer recomendações por escrito.
- Para maiores informações sobre segurança, manuseio e estocagem do produto e disposição dos resíduos consulte a versão mais recente de nossa Ficha de Informação de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ) que contém os dados disponíveis pertinentes.
- Os dados referem-se aos padrões em vigor na data de impressão. A ICOBIT reserva-se o direito de altera-los sem aviso prévio.